


# ASFALTOVÝ ŠINDEL DELTA ČERVENÁ



## Produktový list



### Účel použití:

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro vytváření skládaných krytin šikmých střech se sklonem 12° a více. Použití pro novostavby i rekonstrukce.

### Způsob použití:

Šindele se připevňují k podkladu mechanicky pomocí korozivzdorných hřebíků podle pokynů výrobce. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě + 20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C. Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

### Složení pásu:

**Dodávané barvy:** červená, hnědá, zelená, černá

### Složení:

**Horní povrchová úprava:** Úprava je provedena hrubozrnným minerálním posypem. Šindele jsou opatřeny z vrchní strany termobody na slepení šindelových výřezů.

**Krycí asfaltová hmota:** Pod a nad nosnou vložkou použity oxidované asfalty.

**Nosná vložka:** Použita vložka ze skelné rohože.

**Dolní povrchová úprava.** Jemnozrnný minerální posyp a separační páska, která chrání před slepením jednotlivých výřezů (separační páska se při aplikaci nesnímá).

### Technické parametry:

Technický parametr	Hodnota
Délka [m]:	285+/-3,0
Šířka [m]:	1000+/-3,0
Obsah asfaltu:	900+/-100
Reakce na oheň:	E
Největší tahová síla - příčný směr [N/50mm]:	≥ 400
Největší tahová síla - podélný směr [N/50mm]:	≥ 600
Přilnavost posypu:	≤ 2,5
Plocha balíku (m <sup>2</sup> ):	3
Počet balíků na paletě (ks):	36
Plocha na paletě (m <sup>2</sup> ):	108
Váha palety (kg):	990

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

### Certifikační značka

