

ASFALTOVÝ ŠINDEL DELTA ZELENÁ

Produktový list



Účel použití:

Asfaltový šindel Delta zelená

Způsob použití:

Šindele se připevňují k podkladu mechanicky pomocí korozivzdorných hřebíků podle pokynů výrobce. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě + 20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C. Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

Složení pásu:

Dodávané barvy: červená, hnědá, zelená, černá

Složení:

Horní povrchová úprava: Úprava je provedena hrubozrnným minerálním posypem. Šindele jsou opatřeny z vrchní strany termobody na slepení šindelových výřezů.

Krycí asfaltová hmota: Pod a nad nosnou vložkou použity oxidované asfalty.

Nosná vložka: Použita vložka ze skelné rohože.

Dolní povrchová úprava. Jemnozrnný minerální posyp a separační páska, která chrání před slepením jednotlivých výřezů (separační páska se při aplikaci nesnímá).

Technické parametry:

Technický parametr	Hodnota
Plocha balíku (m ²):	3
Počet balíků na paletě (ks):	36
Plocha na paletě (m ²):	108
Váha palety (kg):	990

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

Certifikační značka

