


# POLYELAST EXTRA TR DESIGN PŘÍRODNÍ



## Produktový list



### Účel použití:

Hydroizolace střeš. Pás je určen pro použití jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost.

### Způsob použití:

Pásky se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných spojů 100 (min.80) mm. Velikost příčných spojů je 150 (min.120) mm.

### Složení pásu:

**Úprava horního povrchu pásu:** Ochranné a dekorativní břidličné šupiny v barvě přírodní. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií (PET páska) v šíři 120 mm

**Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:** Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

**Nosná vložka:** Nosná vložka z polyesterového rouna, vyztužená, impregnovaná

**Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:** Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

**Úprava dolního povrchu pásu:** Lehce tavitelná polymerní folie

### Technické parametry:

| Technický parametr                              | Hodnota   |
|---|-----------|
| Délka [m]:                                      | ≥ 7,425   |
| Šířka [m]:                                      | ≥ 0,99    |
| Plošná hmotnost pásu [kg/m <sup>2</sup> ]*:     | 5,2       |
| Tloušťka [mm]:                                  | 4,2+/-0,2 |
| Vodotěsnost (10 kPa/24h):                       | vyhovuje  |
| Reakce na oheň:                                 | třída E   |
| Největší tahová síla - příčný směr [N/50mm]:    | 550+/-150 |
| Největší tahová síla - podélný směr [N/50mm]:   | 750+/-150 |
| Největší protažení - příčný směr [%]:           | 45+/-10   |
| Největší protažení - podélný směr [%]:          | 45+/-10   |
| Ohebnost při nízké teplotě (pružnost) [°C]:     | ≤ -25     |
| Rozměrová stálost:                              | ≤ -0,5    |
| Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla): | 100+/-10  |
| Přilnavost posypu:                              | 15+/-10   |
| Plocha role (m <sup>2</sup> ):                  | 7,5       |
| Počet rolí na paletě (ks):                      | 20        |
| Plocha na paletě (m <sup>2</sup> ):             | 150       |
| Váha palety (kg):                               | 812       |

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

\* Orientační údaj

Certifikační značka  
1023-CPD-0234F/c

