

Technický list

Asfaltový šindel GAMMA Premium červená**1. NÁZEV VÝROBKU: Asfaltový šindel GAMMA Premium červená****2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

Vyrobena dle ČSN EN 544:2011 - Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou. Specifikace výrobku a metody zkoušek - specifikace **4E2**

3. ÚČEL POUŽITÍ:

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro vytváření skládaných krytin šikmých střech se sklonem 12° a více. Použití pro novostavby i rekonstrukce.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ:

Samolepicí modifikované šindele řady PREMIUM jsou vyrobeny ze speciální asfaltové hmoty modifikované SBS a vysoko-pevnostní nosné vložky ze skelné rohože. Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepicí hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií. Ta se při aplikaci strhne, šindel se mechanicky přikotví a samolepicí vrstva dokonale přilne bez nahřátí a dolepování k podkladu. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě +20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C.

Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

5. SLOŽENÍ PÁSU

Dodávané barvy: červená, hnědá, zelená, antik

Složení:

Horní povrchová úprava: Úprava je provedena hrubozrnným břidlicovým posypem.

Krycí asfaltová hmota: Pod a nad nosnou vložkou použity asfalty modifikované SBS.

Nosná vložka: Vysokopevnostní vložka ze skelné rohože.

Dolní povrchová úprava. Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepicí hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií.

6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA

Balení: Šindele jsou baleny do folie, která je termicky svařena a dodávají se na paletách.

Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění se společností EKOKOM.

Doprava: Doprava jednotlivých balíčků šindelů se provádí v horizontální poloze. Při dopravě většího množství balíčků na paletě musí být jednotlivá balení dostatečně zajištěna (např. smršťitelnou folií).

Skladování. Šindele v balících se skladují v horizontální poloze na paletách. Maximální počet na sobě položených balíčků šindelů je 12. Šindele musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.

Životnost : Životnost šindele je 25 roků.

rozměr šindele (v/š)	Počet balíčků na paletě (ks)	Plocha balíku (m ²)	Plocha na paletě (m ²)	Váha palety Brutto cca (kg)
317 mm x 1000 mm	36	3	108	1070

Asfaltový šindel GAMMA Premium červená

7. TECHNICKÉ PARAMETRY PÁSU

Charakteristika	Zkušební metoda/klasifikace	Jednotka	Požadavky	Hodnota nebo údaj
Dle ČSN EN 544:2011				
Obsah asfaltu:	EN 544:2011, 6.2.	g/m ²	≥ 1300	1350+/-50
Výška (V):	EN 544:2011, 6.3.	mm	minimum 250	317+/-3
Šířka (Š):	EN 544:2011, 6.3.	mm	maximum 1200	1000+/-3
Tahové zatížení - maximální tažná síla (Š):	ČSN EN 12311-1:2000	N/50 mm	≥ 600	800+/-200
Tahové zatížení - maximální tažná síla (V):	ČSN EN 12311-1:2000	N/50 mm	≥ 400	600+/-200
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku):	ČSN EN 12310-1:2000	N	≥ 100	200+/-100
Nasákavost vodou:	EN 544:2011, 6.4.3.	%	< 2	≤ 1,5
Odolnost proti UV záření:	ČSN EN 1297:2004		60 cyklů	vyhovuje
Tvořivost puchýřů:	EN 544:2011, 6.4.5.		vyhovuje	vyhovuje
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	ČSN EN 1110:2011	°C	≤ 2 mm při 90 °C	vyhovuje
Přílnavost posypu:	ČSN EN 12039:2000	g	≤ 2,5	≤ 1,5
Chování při vnějším požáru:	ČSN P CEN/TS 1187:2012		dle normy ČSN EN 13501-5	NPD
Reakce na oheň:	ČSN EN 13501-1+A1:2010 ČSN EN ISO 11925-2:2011		dle normy ČSN EN 13501-1	třída E

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

Poznámka

NPD - žádný ukazatel není stanoven