

Technický list

POLYELAST EXTRA REMONT 5 DESIGN PŘÍRODNÍ**1. NÁZEV VÝROBKU: POLYELAST EXTRA REMONT 5 DESIGN PŘÍRODNÍ****2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

ČSN EN 13 707+ A2: 2014 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střeš - Definice a charakteristiky

3. ÚČEL POUŽITÍ:

Hydroizolace střeš. Pás je určen především pro použití jako finální vrstva při sanaci starých povlakových krytin střešního pláště s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. Na spodní straně asfaltového pásu je v pruzích nanesen písek, který při plnoplošném natovování pásu vytvoří síť kanálek. Tyto kanálky vytvoří expanzní vrstvu a vytvoří tak bodové natavení asfaltového pásu.

4. ZPŮSOB POUŽITÍ:

Jako jednovrstvá aplikace se pásy zpracovávají natavením do vhodného podkladu. Velikost podélných přesahů min. 120 mm, velikost příčných (čelních) spojů min. 150 mm. Při aplikaci do hydroizolačního souvrství se pásy celoplošně natavují na vhodný podklad z asfaltového pásu. Velikost podélných přesahů min. 120 mm, velikost příčných (čelních) spojů min. 150 mm.

5. SLOŽENÍ PÁSU**6. BALENÍ, ZNAČENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA**

Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 5,0 m x 5,2mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Pásy se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.

rozměr pásu (š x d x tl.)	Počet rolí na paletě (ks)	Plocha role (m ²)	Plocha na paletě (m ²)	Váha palety Brutto cca (kg)
	24		120	860

7. CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA

1023 - CPD - 0234 F/e



POLYELAST EXTRA REMONT 5 DESIGN PŘÍRODNÍ

8. TECHNICKÉ PARAMETRY PÁSU

Charakteristika	Zkušební metoda/klasifikace	Jednotka	Hodnota nebo údaj	
Dle ČSN EN 13 707 + A2				
Zjevné vady:	ČSN EN 1850-1:2000	-	bez zjevných vad	
Délka:	ČSN EN 1848-1:2000	m	≥ 4,95	
Šířka:	ČSN EN 1848-1:2000	m	≥ 0,99	
Tloušťka:	ČSN EN 1849-1:2000	mm	5,2+/-0,2	
Vodotěsnost (100 kPa/24h):	ČSN EN 1928:2001	-	vyhovuje	
Reakce na oheň:	ČSN EN 13501-1+A1:2010 ČSN EN ISO 11925-2:2011	-	třída E	
Největší tahová síla - příčný směr:	ČSN EN 12311-1:2000	N/50 mm	700 +/- 150	
Největší tahová síla - podélný směr:	ČSN EN 12311-1:2000	N/50 mm	950 +/- 200	
Největší protažení - příčný směr:	ČSN EN 12311-1:2000	%	45+/- 10	
Největší protažení - podélný směr:	ČSN EN 12311-1:2000	%	45+/- 10	
Ohebnost při nízké teplotě:	ČSN EN 1109:2000	°C	≤ -15	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	ČSN EN 1110:2011	°C	≥ 100	
Rozměrová stálost:	ČSN EN 1107-1:2000	%	≤ 0,5	
Chování při umělém stárnutí (ohebnost):	ČSN EN 1296:2001 ČSN EN 1109:2000	°C	-20+/-5	
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla):	ČSN EN 1296:2001 ČSN EN 1110:2000	°C	+100+/-10	
Přilnavost posypu:	ČSN EN 12039:2000	%	15+/-15	
Odolnost proti statickému zatížení:	ČSN EN 12730:2001	kg	20	
Odolnost proti nárazu:	ČSN EN 12691:2006	mm	2000	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr:	ČSN EN 12310-1:2000	N	250+/-100	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr:	ČSN EN 12310-1:2000	N	300+/-100	
Smyková odolnost v příčném spoji:	ČSN EN 12317-1:2000	N/50mm	400+/-80	
Smyková odolnost v podélném spoji:	ČSN EN 12317-1:2000	N/50mm	400+/-80	
Odolnost spojů proti odlupování v příčném směru:	ČSN EN 12316-1:2000	N/50 mm	1000+/-200	
Odolnost spojů proti odlupování v podélném směru:	ČSN EN 12316-1:2000	N/50 mm	1000+/-200	
Záruka [roky]::				10 let

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky